


## Sprox 5F

DIN IEC 60404-8-1 codes <sup>1</sup>	Hard ferrite 10/20p
a = anisotropic / i = isotropic	a
Quality BH(max) [kJ/m <sup>3</sup> ] <sup>6</sup>	10,3
Quality BH(max) [10 <sup>6</sup> G*Oe] <sup>6</sup>	1,29
Remanence Br [mT] <sup>6</sup>	240
Remanence Br [Gauß] <sup>6</sup>	2400
Coercive field strength HcB [kA/m] <sup>6</sup>	168
Coercive field strength HcB [Oersted] <sup>6</sup>	2111
Coercive field strength HcJ [kA/m] <sup>6</sup>	199
Coercive field strength HcJ [Oersted] <sup>6</sup>	2111
Tensile strength [N/mm <sup>2</sup> ] <sup>7</sup>	t.b.d
Bending strength [N/mm <sup>2</sup> ] <sup>7</sup>	t.b.d.
Density [g/cm <sup>3</sup> ]	3,60
Water absorption [%] <sup>7</sup>	t.b.d
Coefficient of thermal expansion [10 <sup>-6</sup> /K] <sup>7</sup>	t.b.d.
Spec. electrical resistance [Ohm m]	>1.0x10 <sup>+04</sup>
Flammability UL 94	t.b.d.
Approximate maximum temperature of use [°C] <sup>5</sup>	100
Temperature coefficient of remanence per K [%/K]	-0,19
Recommended magnetic field strength	800
Composition	Hard ferrite + NBR
Production	Calendering <sup>3, 4</sup>



1: Gebildet aus angenäherten Mindestwerten von  $(B \cdot H)_{\max}$  und  $H_{cJ}$  nach DIN IEC 60404-8-1. Combined of approximated minimum values of  $(B \cdot H)_{\max}$  and  $H_{cJ}$  according to DIN IEC 60404-8-1. Composé de valeurs minimales  $(B \cdot H)_{\max}$  et  $H_{cJ}$  suivant DIN IEC 60404-8-1. 2: PA = Polyamid/ Nylon, NBR = Nitrilbutylenrubber, EPH = Epoxydharz/Resin, PPS = Polyphenylensulfid 3: Vorzugsrichtung zur Kalandrierichtung. Preferred axis to rolling direction. Sens préférentielle d'aimantation au sens de calandrage. 4: Spanabhebend bearbeitbar. Machinable by cutting. Usinable par enlèvement de copeaux. 5: Die maximale Einsatztemperatur ist abhängig von der Anwendung, von der Magnettype sowie der Magnetgeometrie. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechniker. The maximum operating temperature for a magnet materials is dependent upon the specific application and magnet geometry. Do not hesitate to contact our Application Engineers for more information. La température maximale d'utilisation d'un aimant dépend de son application spécifique ainsi que de sa géométrie. N'hésitez pas à prendre contact avec nos ingénieurs d'application pour plus d'informations. 6: Angegebene Werte nur bei optimalen Abmessungen: Kürzeste Kante > 8 mm, Volumen 1 - 200 cm<sup>3</sup>. Indicated values only with optimum dimensions: shortest edge > 8 mm, volumes 1 - 200 cm<sup>3</sup>. 7: t.b.d. = noch festzulegen. to be defined. à établir., n.a. = nicht angegeben. not applicable. pas applicable.